

科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic	
中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁睛橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸酯橡膠	聚四氟乙烯	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙烯丙烯酸橡膠	
國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FPEM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FPEM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM	
成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4	
建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient Data																	
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																	
40%氫溴酸	HYDROBROMIC ACID, 40%	1	1	1	4	4	1	-	4	3	1	2	4	-	4	1	4	-
氣體氫溴酸	HYDROBROMIC ACID, GAS	-	-	1	4	-	1	-	4	4	1	-	4	1	3	2	4	-
飽和烴	HYDROCARBONS, SATURATED	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
鹽酸	HYDROCHLORIC ACID	1	-	1	1	2	1	1	-	-	1	2	4	1	1	1	4	-
鹽酸3摩爾到158摩爾	HYDROCHLORIC ACID, 3 MOLAR TO 158 :	1	1	1	2	2	1	-	4	3	1	2	4	-	3	3	3	-
37%冷鹽酸	HYDROCHLORIC ACID, COLD 37%	1	1	1	4	2	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
濃鹽酸	HYDROCHLORIC ACID, CONCENTRATED	1	1	1	2	4	2	-	4	3	1	4	-	1	2	2	-	-
鹽酸 蔬菜濃縮素至158倍	HYDROCHLORIC ACID, CONCENTRATED TO 158	1	1	1	4	4	4	-	4	4	4	4	4	-	4	4	4	-
37%熱鹽酸	HYDROCHLORIC ACID, HOT 37%	1	1	1	4	4	3	1	3	2	4	4	3	-	4	4	4	-
氫氰酸	HYDROCYANIC ACID	1	1	1	2	2	1	1	3	2	1	2	4	1	2	1	4	-
石油基潤滑油MIH-10	HYDRO-DRIVE MIH-10, PETROLEUM BASE	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	2	-	4	4	1	-
石油基潤滑油MIH-50	HYDRO-DRIVE MIH-50, PETROLEUM BASE	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	2	-	4	4	1	-
氫氟酸	HYDROFLUORIC ACID	1	1	1	4	4	4	2	4	4	-	4	4	1	-	-	4	-
無水氫氟酸	HYDROFLUORIC ACID, ANHYDROUS	1	3	4	4	-	3	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
濃冷氫氟酸	HYDROFLUORIC ACID, CONCENTRATED COLD	2	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-
濃熱氫氟酸	HYDROFLUORIC ACID, CONCENTRATED HOT	1	3	4	4	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
氟矽酸	HYDROFLUOROSILICIC ACID	1	1	1	2	2	1	1	4	4	1	2	-	-	2	1	-	-
溴化氫	HYDROGEN BROMIDE	1	-	1	3	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
無水氯化氫	HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS	1	1	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
氯化氫氣體	HYDROGEN CHLORIDE, GAS	1	1	1	4	4	1	1	-	-	1	4	-	1	2	2	-	-
氰化氫	HYDROGEN CYANIDE	1	1	2	1	4	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
氟化氫	HYDROGEN FLUORIDE	1	1	4	4	4	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
無水氟化氫	HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS	2	3	4	4	4	2	2	4	4	1	-	-	-	4	4	4	-
氫氣	HYDROGEN GAS	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1
熱氫氣	HYDROGEN GAS, HOT	1	1	1	1	1	1	-	3	3	1	1	1	-	2	2	2	-
過氧化氫	HYDROGEN PEROXIDE	1	1	1	2	4	1	1	2	2	1	4	-	1	4	4	4	-
90%過氧化氫	HYDROGEN PEROXIDE, 90%	1	1	2	4	4	3	1	2	2	3	4	-	-	4	4	4	-
乾式冷硫化氫	HYDROGEN SULFIDE, DRY COLD	1	3	4	1	1	1	1	3	3	1	1	-	1	2	2	4	-
乾熱硫化氫	HYDROGEN SULFIDE, DRY HOT	1	4	4	1	4	1	1	3	3	1	2	-	-	4	4	4	-
濕冷硫化氫	HYDROGEN SULFIDE, WET COLD	1	4	4	1	2	1	1	3	3	1	1	-	1	1	2	4	-
濕熱硫化氫	HYDROGEN SULFIDE, WET HOT	1	4	4	1	4	1	1	3	3	1	2	-	-	4	4	4	-
水乙二醇液壓油	HYDROLUBE, WATER & ETHYLENE GLYCOL	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	-	1	-	4	-
對苯二酚	HYDROQUINOL	2	2	1	4	4	4	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
對苯二醌	HYDROQUINONE	2	1	2	3	1	4	3	2	2	1	4	-	1	2	2	2	-
水保險粉	HYDROSULPHITE, AQUEOUS	2	-	-	2	2	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-
羧基乙酸	HYDROXYACETIC ACID	1	2	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
羧基香草醛	HYDROXYCITRONELLAL	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
硫酸羧胺	HYDROXYLAMINE SULFATE	2	-	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-
火箭混合燃料	HYDYNE	2	4	4	2	2	1	-	4	4	2	2	-	-	2	2	4	-


科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

	英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic
	中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸酯橡膠	聚四氟乙烯	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙丙烯酸橡膠
	國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM
	成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4
	建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient																
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																	
艾克森V型磷酸酯航空液壓	HYJET	1	4	4	4	4	1	2	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-
艾克森V型磷酸酯航空液壓油及碳元素	HYJET IV AND IVA	4	4	4	4	4	1	-	4	4	2	4	4	-	4	4	4	-
艾克森V型磷酸酯航空液壓油S4	HYJET S4	1	1	4	4	4	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
艾克森V型磷酸酯航空液壓油W	HYJET W	1	3	4	4	4	1	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
次氯酸	HYPOCHLOROUS ACID	1	1	1	4	4	2	-	-	-	2	4	-	-	4	2	4	-
次氯酸钠	INDOLE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
INDUSTRON FF44	INDUSTRON FF44	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
INDUSTRON FF48	INDUSTRON FF48	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
INDUSTRON FF53	INDUSTRON FF53	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
INDUSTRON FF80	INDUSTRON FF80	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
INK	INK	1	-	2	1	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
胰島素	INSULIN	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
碘苯甲酸	IODIC ACID	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
碘	IODINE	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	4	4	1	2	4	-	1
五氟化碘	IODINE PENTAFLUORIDE	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	-
酊劑碘	IODINE, TINCTURE	1	-	1	1	1	1	-	2	2	1	2	4	1	1	1	-	-
碘仿	IODOFORM	1	2	3	-	-	1	-	-	2	1	4	3	1	4	4	4	-
鐵(III)氯化	IRON(III) CHLORIDE	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
醋酸異戊酯	ISOAMYL ACETATE	1	3	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
丁酸異戊酯	ISOAMYL BUTYRATE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
戊酸異戊酯	ISOAMYL VALERATE	1	1	1	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
異龍腦	ISOBORNEOL	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
異丁烷	ISOBUTANE	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
異丁醇	ISOBUTANOL	1	-	1	2	2	1	-	1	2	1	1	4	1	1	1	4	-
醋酸異丁酯	ISOBUTYL ACETATE	1	3	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
異丁醇	ISOBUTYL ALCOHOL	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	4	1	2	1	4	1
異丁基氯化	ISOBUTYL CHLORIDE	1	1	2	4	4	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
異丁基醚	ISOBUTYL ETHER	1	3	4	2	2	4	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
異丁基甲基酮	ISOBUTYL METHYL KETONE	1	3	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
異丁基N-丁酸	ISOBUTYL N-BUTYRATE	1	1	1	4	4	1	1	-	1	1	4	-	-	4	4	4	-
異丁基磷酸	ISOBUTYL PHOSPHATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
異丁烯	ISOBUTYLENE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
異丁醛	ISOBUTYRALDEHYDE	2	4	4	3	2	2	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
異丁酸	ISOBUTYRIC ACID	1	2	3	2	1	2	3	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-
氯甲基丙烯	ISOCROTYL CHLORIDE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
異癸醇	ISODECANOL	1	1	2	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
異十二烷	ISODODECANE	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	-	-	4	4	4	-
異丁香酚	ISOEUGENOL	1	1	2	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
異辛烷	ISOCTANE	1	1	1	1	1	4	2	4	1	4	2	2	1	4	4	1	1
異戊烷	ISOPENTANE	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-

科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

	英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic
	中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙烯	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙丙烯酸橡膠
	國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM
	成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4
	建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient																
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																	
異佛爾酮	ISOPHORONE	1	3	4	4	4	1	2	4	4	1	4	2	1	4	4	4	-
異丙醇	ISOPROPANOL	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	1	4	1
醋酸異丙酯	ISOPROPYL ACETATE	1	2	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4
異丙基氯化物	ISOPROPYL CHLORIDE	1	1	1	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	4	4	-
異丙醚	ISOPROPYL ETHER	1	3	4	2	2	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	3	4
異丙基丙酮	ISOPROPYLACETONE	1	2	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
異丙胺	ISOPROPYLAMINE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
噴氣燃料A	JET FUEL A	1	1	1	2	2	4	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
JP-10	JP-10	1	1	1	3	3	4	-	4	1	4	4	3	-	4	4	4	-
JP-3	JP-3	1	1	1	1	1	4	2	4	1	4	4	2	1	4	4	2	-
JP-4	JP-4	1	1	1	1	1	4	2	4	2	4	4	2	1	4	4	2	-
JP-5	JP-5	1	1	1	1	1	4	2	4	2	4	4	2	1	4	4	2	-
JP-6	JP-6	1	1	1	1	1	4	2	4	2	4	4	2	1	4	4	2	-
JP-8	JP-8	1	1	1	4	1	4	2	4	2	4	3	1	-	4	4	1	-
JP-9	JP-9	1	1	1	3	3	4	-	4	2	4	4	3	-	4	4	4	-
JP-9-11	JP-9-11	1	1	1	4	4	4	-	4	2	4	4	4	-	4	4	4	-
JPX	JPX	1	3	4	1	1	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
液體KEL- F	KEL-F LIQUIDS	3	1	3	1	1	1	3	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-
煤油	KEROSENE	1	1	1	1	1	4	2	4	1	4	4	1	1	4	4	1	3
油脂KEYSTONE # 87HX	KEYSTONE #87HX-GREASE	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	4	1	-	4	4	1	-
漆溶劑	LACQUER SOLVENTS	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
漆	LACQUERS	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	-
內酰胺	LACTAMS	1	1	2	4	4	2	3	-	4	4	4	-	1	4	4	-	-
冷乳酸	LACTIC ACID, COLD	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	4	-
熱乳酸	LACTIC ACID, HOT	1	1	1	4	4	4	-	2	2	4	4	-	-	4	4	4	-
內酯	LACTONES	4	4	4	4	4	2	-	2	4	2	4	4	-	4	4	4	-
豬油	LARD	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	4	4	1	1
月桂酸	LAURIC ACID	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
月桂醇	LAURYL ALCOHOL	1	-	1	1	1	2	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	-
薰衣草油	LAVENDER OIL	1	1	1	2	2	4	1	4	2	-	4	-	1	-	-	2	-
LB 135	LB 135	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
醋酸鉛	LEAD ACETATE	1	2	4	2	2	1	4	4	4	1	2	4	1	1	4	4	-
鉛砷	LEAD ARSENATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
溴化鉛	LEAD BROMIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
碳酸鉛	LEAD CARBONATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
氯化鉛	LEAD CHLORIDE	1	1	1	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
鉻酸鉛	LEAD CHROMATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
二氧化鉛	LEAD DIOXIDE	1	1	2	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
亞油酸鉛	LEAD LINOLEATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
硝酸鉛	LEAD NITRATE	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	4	1	1	1	-	-


科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic	
中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙烯	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙丙烯酸橡膠	
國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM	
成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4	
建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient																	
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost 非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																	
氧化鉛	LEAD OXIDE	1	1	2	1	3	1	1	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
氨基磺酸鉛	LEAD SULFAMATE	1	1	1	2	2	1	-	2	1	1	1	-	-	2	2	4	-
LEHIGH X1169	LEHIGH X1169	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-
LEHIGH X1170	LEHIGH X1170	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-
檸檬汁，稀釋	LEMON JUICE, UNDILUTED	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-
LIGHT GREASE	LIGHT GREASE	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
粗汽油	LIGROIN	1	1	1	1	1	4	2	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
(石灰)漂液	LIME BLEACH	1	1	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
石硫合劑	LIME SULFUR	1	1	1	4	-	1	-	1	1	4	4	3	-	4	4	4	-
液壓油	LINDOL HYDRAULIC FLUID,	1	1	2	4	4	1	1	3	3	1	4	4	1	4	4	4	4
磷酸酯型	PHOSPHATE ESTER TYPE	1	1	2	4	4	1	1	3	3	1	4	4	1	4	4	4	4
亞油酸	LINOLEIC ACID	1	1	2	2	2	4	1	2	-	4	2	-	1	4	4	-	-
亞麻子油	LINSEED OIL	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	-
液化石油氣	LIQUEFIED PETROLEUM GAS	1	1	1	1	1	4	2	3	3	4	2	1	1	4	4	3	1
液氧	LIQUID OXYGEN	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4	4	-
德國力魔油品	LIQUIMOLY	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
酒	LIQUOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
溴化鋰	LITHIUM BROMIDE	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	4	-
碳酸鋰	LITHIUM CARBONATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
氯化鋰	LITHIUM CHLORIDE	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	4	-
鋰檸檬酸	LITHIUM CITRATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
氫氧化鋰	LITHIUM HYDROXIDE	1	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
鋰次氯酸鈣	LITHIUM HYPOCHLORITE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
硝酸鋰	LITHIUM NITRATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
鋰亞硝酸鹽	LITHIUM NITRITE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
鋰高氯酸鹽	LITHIUM PERCHLORATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
鋰水楊酸	LITHIUM SALICYLATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
立德粉	LITHOPONE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
原油及精煉潤滑油	LUBRICATING OILS, CRUDE & REFINED	1	1	1	2	2	4	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
二酯潤滑油	LUBRICATING OILS, DIESTER	1	1	2	2	2	4	2	4	2	4	3	-	-	4	4	2	-
石油潤滑油	LUBRICATING OILS, PETROLEUM	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	1	4	4	1	1
潤滑油，SAE10·20·30·40·50	LUBRICATING OILS, SAE 10, 20, 30, 40, 50	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
合成基礎潤滑油	LUBRICATING OILS, SYNTHETIC BASE	1	1	1	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	-
鹼液	LYE	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	4	1	2	1	4	-
礦物機油	MACHINE OIL, MINERAL	1	-	1	1	1	4	-	2	1	4	2	1	1	4	4	1	-
氯化鎂	MAGNESIUM CHLORIDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	-
氫氧化鎂	MAGNESIUM HYDROXIDE	1	1	1	2	2	1	1	-	-	1	2	4	-	2	2	4	-
鎂鹽	MAGNESIUM SALTS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
硫酸鎂	MAGNESIUM SULFATE	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	2	-	1	1	2	4	-
鎂亞硫酸	MAGNESIUM SULFITE	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	2	2	4	-

科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

	英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic	
	中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙稀	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙丙烯酸橡膠	
	國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM	
	成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4	
	建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient Data																	
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中高價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																		
玉米油	MAIZE OIL	1	-	1	1	1	4	-	-	-	4	2	-	1	4	4	-	-	
馬拉硫磷	MALATHION	1	1	2	2	2	4	-	4	2	4	-	4	-	4	4	-	-	
馬來酸	MALEIC ACID	1	1	1	4	4	4	1	4	-	4	4	-	1	4	4	4	1	
馬來酸酐	MALEIC ANHYDRIDE	1	2	4	4	4	4	1	-	-	2	4	-	-	4	4	4	-	
馬來肼	MALEIC HYDRAZIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
蘋果酸	MALIC ACID	1	1	1	1	1	4	1	2	1	4	2	-	-	2	3	4	-	
扁桃酸	MANDELIC ACID	1	3	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
醋酸錳	MANGANESE ACETATE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
碳酸錳	MANGANESE CARBONATE	1	1	2	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
氯化錳	MANGANESE CHLORIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
二氧化錳	MANGANESE DIOXIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
葡萄糖酸錳	MANGANESE GLUCONATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
次磷酸錳	MANGANESE HYPOPHOSPHITE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
亞油酸錳	MANGANESE LINOLEATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
磷酸錳	MANGANESE PHOSPHATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
硫酸錳	MANGANESE SULFATE	1	1	1	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
氯化錳	MANGANOUS CHLORIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
磷酸錳	MANGANOUS PHOSPHATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
硫酸錳	MANGANOUS SULFATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
甘露醇	MANNITOL	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
人造奶油	MARGARINE	1	-	1	1	1	4	-	1	1	4	2	1	1	4	4	1	-	
沼氣	MARSH GAS	1	-	1	1	1	2	-	1	1	2	1	-	1	2	2	1	-	
MCS 312	MCS 312	1	1	1	4	4	4	-	1	1	4	4	-	-	4	4	4	-	
MCS 352	MCS 352	4	4	4	4	4	1	-	3	3	2	4	4	-	4	4	4	-	
MCS 463	MCS 463	4	4	4	4	4	1	-	3	3	2	4	4	-	4	4	4	-	
MEA (乙醇胺)	MEA (Ethanolamine)	1	3	4	4	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄荷	MENTHOL	1	-	2	4	4	4	-	-	-	4	4	-	1	4	4	-	-	
硫醇	MERCAPTAN	1	2	3	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-	
巯	MERCAPTOBENZOTHAZOLE	1	1	1	3	3	1	1	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	
醋酸汞	MERCURIC ACETATE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
氯化汞	MERCURIC CHLORIDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
氰化汞	MERCURIC CYANIDE	1	1	2	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
碘化汞	MERCURIC IODIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
硝酸汞	MERCURIC NITRATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
硫酸汞	MERCURIC SULFATE	1	1	2	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
亞硫酸汞	MERCURIC SULFITE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
水合硝酸汞	MERCUROUS NITRATE, HYDRATED	1	1	2	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
汞	MERCURY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
氯化汞	MERCURY CHLORIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
雷酸汞	MERCURY FULMINATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	

科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

	英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic	
	中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙稀	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙炔丙酸橡膠	
	國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM	
	成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4	
	建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient																	
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																		
汞鹽	MERCURY SALTS	1	1	1	1	1	1	-	1	1	2	4	1	1	1	4	-		
汞蒸氣	MERCURY VAPOR	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-		
異丙叉丙酮	MESITYL OXIDE	1	3	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	1	4	4	4	-	
聚乙醛	METALDEHYDE	1	3	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
甲基丙烯酸	METHACRYLIC ACID	1	4	3	3	3	2	2	4	4	1	1	4	-	1	1	4	-	
甲基烯丙基氯	METHALLYL CHLORIDE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	
甲烷	METHANE	1	1	1	1	1	4	2	4	2	2	3	1	2	2	1	1		
甲醇	METHANOL	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	
甲氧基丁醇	METHOXY BUTANOL	1	-	1	1	1	2	-	-	-	2	2	-	1	4	4	-	-	
甲氧基乙醇	METHOXYETHANOL	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
甲基-2-吡咯烷酮	METHYL 2-PYRROLIDONE	1	1	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
松香酸甲酯	METHYL ABITATE	1	1	2	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	
醋酸甲酯	METHYL ACETATE	1	2	4	4	4	2	4	4	4	2	2	4	1	4	4	4	4	
乙酰乙酸甲酯	METHYL ACETOACETATE	1	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	-	-	-	4	-	
甲基苯乙酮	METHYL ACETOPHENONE	1	2	4	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	
甲基丙烯酸	METHYL ACRYLATE	1	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	
甲基丙烯酸	METHYL ACRYLIC ACID	1	1	3	4	4	2	-	4	4	2	2	4	1	4	4	4	-	
甲戊酮	METHYL AMYLKETONE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
鄰氨基苯甲酸甲酯	METHYL ANTHRANILATE	1	1	2	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	
苯甲酸甲酯	METHYL BENZOATE	1	2	1	4	4	4	2	4	1	4	4	4	-	4	4	4	-	
甲基溴	METHYL BROMIDE	1	1	1	2	2	4	2	4	1	4	4	4	1	4	4	3	-	
甲基硫醇	METHYL BUTANETHIOL	1	1	1	4	-	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甲基丁醇	METHYL BUTANOL	1	1	1	2	2	1	1	4	1	1	2	4	1	2	1	4	-	
丁基甲基酮	METHYL BUTYL KETONE	1	2	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	
丁酸甲酯溶劑	METHYL BUTYRATE CELLOSOLVE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
甲基丁酸氯	METHYL BUTYRATE CHLORIDE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
碳酸二甲酯	METHYL CARBONATE	1	1	1	4	4	4	2	4	2	4	4	4	-	4	4	4	-	
甲基溶劑	METHYL CELLOSOLVE	1	2	4	3	3	2	1	4	4	2	3	4	1	4	4	4	4	
甲基纖維素	METHYL CELLULOSE	1	2	4	2	2	2	1	2	4	2	2	2	-	2	2	4	-	
甲基氯	METHYL CHLORIDE	1	1	2	4	4	3	4	4	2	4	4	2	1	4	4	4	4	
氯乙酸甲酯	METHYL CHLOROACETATE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-	
甲基氯仿	METHYL CHLOROFORM	1	1	2	4	4	4	4	4	2	-	4	-	-	-	-	-	-	
甲基氯甲酸	METHYL CHLOROFORMATE	1	1	2	4	4	4	1	4	2	4	4	4	-	4	4	4	-	
乙腈	METHYL CYANIDE	1	1	2	3	3	1	1	2	1	1	2	4	-	1	1	4	-	
甲基環己酮	METHYL CYCLOHEXANONE	1	3	4	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-	
甲基二氯	METHYL DICHLORIDE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	
甲基醚	METHYL ETHER	1	2	4	1	1	2	4	1	1	4	3	-	1	4	4	4	-	
甲乙酮	METHYL ETHYL KETONE	1	2	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	1	4	4	4	4	
過氧化甲乙酮	METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE	1	4	4	4	4	4	-	2	4	4	4	4	-	4	4	4	-	
甲基乙基油酸	METHYL ETHYL OLEATE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-	

科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic	
中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙烯	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙烯丙烯酸橡膠	
國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM	
成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4	
建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient																	
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																	
甲酸甲酯	METHYL FORMATE	1	2	4	4	4	2	4	-	-	2	2	-	-	4	4	-	-
甲基己基酮	METHYL HEXYL KETONE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
甲基碘	METHYL IODIDE	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
甲基異丁基酮	METHYL ISOBUTYL KETONE	1	2	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4
甲基異氰酸酯	METHYL ISOCYANATE	1	2	4	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
甲基異丙基酮	METHYL ISOPROPYL KETONE	1	2	4	4	4	2	-	4	4	2	4	4	-	4	4	4	-
甲基異戊酸	METHYL ISOVALERATE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
乳酸甲酯	METHYL LACTATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
甲硫醇	METHYL MERCAPTAN	1	1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
甲基丙烯酸甲酯	METHYL METHACRYLATE	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
中油酸甲酯	METHYL OLEATE	1	1	2	4	4	2	1	-	2	2	4	-	1	4	4	-	-
甲基戊二烯	METHYL PENTADIENE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
苯乙酸甲酯	METHYL PHENYLACETATE	1	2	4	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
丙基甲基水楊酸	METHYL PROPYL SALICYLATE	-	-	2	4	-	2	2	-	-	2	4	-	1	-	4	-	-
水楊酸甲酯	METHYL SALICYLATE	1	1	2	4	4	2	-	-	-	2	4	-	-	3	3	-	-
甲基叔丁基醚	METHYL T-BUTYL ETHER	1	2	4	3	3	3	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
甲基戊酸	METHYL VALERATE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
甲胺	METHYLAMINE	1	1	4	4	4	1	-	2	1	1	1	4	1	2	2	4	-
甲基戊醇	METHYLAMYL ACETATE	1	2	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
甲基環戊烷	METHYLCYCLOPENTANE	1	2	1	4	4	4	2	4	2	4	4	4	-	4	4	4	-
亞甲基溴化物	METHYLENE BROMIDE	1	2	3	2	-	4	-	-	1	4	4	3	-	4	4	4	-
二氯甲烷	METHYLENE CHLORIDE	1	2	3	4	4	4	2	4	2	4	4	4	1	4	4	4	4
亞甲基DI-P-苯異氰酸酯	METHYLENE DI-P-PHENYLENE ISOCYANATE	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
亞甲基碘化	METHYLENE IODIDE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
甲基甘油	METHYL GLYCEROL	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
甲基異丁基甲醇	METHYL ISOBUTYL CARBINOL	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
甲基吡咯烷	METHYLPYRROLIDINE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
甲基吡咯烷酮	METHYLPYRROLIDONE	1	1	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	-	4	4	4	-
甲基磺酸	METHANESULFONIC ACID	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
軍規MIL - A - 6091	MIL-A-6091	1	1	1	2	2	1	-	1	1	1	1	4	-	1	1	4	-
軍規MIL - C - 4339	MIL-C-4339	1	1	1	1	1	4	-	3	1	4	4	1	-	4	4	1	-
軍規MIL - C - 7024	MIL-C-7024	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	2	-
軍規MIL - C - 8188	MIL-C-8188	1	1	2	2	2	4	-	4	2	4	4	4	-	4	4	3	-
軍規MIL - E - 9500	MIL-E-9500	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	4	-	1	1	4	-
軍規MIL - F - 16884	MIL-F-16884	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	3	3	-	4	4	1	-
軍規MIL - F - 17111	MIL-F-17111	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	2	3	-	4	4	1	-
軍規MIL - F - 25558	MIL-F-25558	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-
軍規MIL - F - 25656	MIL-F-25656	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	4	2	-	4	4	2	-
軍規MIL - F - 5566	MIL-F-5566	1	1	1	2	2	1	-	1	1	1	2	2	-	2	1	4	-
軍規MIL - F - 81912	MIL-F-81912	1	1	1	3	3	4	-	4	2	4	4	3	-	4	4	4	-


科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

	英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic	
	中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙稀	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙稀丙酸橡膠	
	國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM	
	成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4	
	建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient																	
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中高價格 4 = General price 一般價格 5 = Low price 低價																		
軍規MIL - F - 82522	MIL-F-82522	1	1	1	2	2	4	1	4	1	4	4	1	-	4	4	2	-	
軍規MIL - G - 10924	MIL-G-10924	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	2	-	
軍規MIL - G - 15793	MIL-G-15793	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	2	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - G - 21568	MIL-G-21568	1	1	1	1	1	1	-	4	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
軍規MIL - G - 25013	MIL-G-25013	1	1	1	1	1	1	-	4	1	1	2	3	-	1	2	1	-	
軍規MIL - G - 25537	MIL-G-25537	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	2	-	
軍規MIL - G - 25760	MIL-G-25760	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL - G - 3278	MIL-G-3278	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	4	2	-	4	4	1	-	
軍規MIL - G - 3545	MIL-G-3545	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - G - 4343	MIL-G-4343	1	1	1	2	2	3	-	3	1	3	2	1	-	1	1	1	-	
軍規MIL - G - 5572	MIL-G-5572	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	4	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL - G - 7118	MIL-G-7118	1	1	1	2	2	4	-	4	1	4	2	3	-	4	4	3	-	
軍規MIL - G - 7187	MIL-G-7187	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	4	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - G - 7421	MIL-G-7421	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	2	2	-	4	4	4	-	
軍規MIL - G - 7711	MIL-G-7711	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	4	1	-	4	4	2	-	
軍規MIL - H - 13910	MIL-H-13910	1	1	1	1	1	1	-	4	2	1	1	4	-	1	1	2	-	
軍規MIL - H - 19457	MIL-H-19457	1	1	1	4	4	2	-	3	4	1	4	4	-	4	4	4	-	
軍規MIL - H - 22251	MIL-H-22251	-	-	-	2	2	1	-	4	-	1	2	-	-	2	-	-	-	
軍規MIL - H - 27601	MIL-H-27601	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	2	3	-	4	4	1	-	
軍規MIL - H - 46170 -15 +400 ;	MIL-H-46170 -15 : TO +400 :	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL-H-46170 -20 : TO +275 ;	MIL-H-46170 -20 : TO +275 :	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL-H-46170 -55 : TO +275 ;	MIL-H-46170 -55 : TO +275 :	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL-H-46170 -65 : TO +275 ;	MIL-H-46170 -65 : TO +275 :	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL-H-5606 -65 : TO +235 ;	MIL-H-5606 -65 : TO +235 :	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL-H-5606 -65 : TO +275 ;	MIL-H-5606 -65 : TO +275 :	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL - H - 6083	MIL-H-6083	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	1	1	-	4	2	1	-	
軍規MIL - H - 7083	MIL-H-7083	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1	2	4	-	2	2	4	-	
軍規MIL - H - 8446	MIL-H-8446	1	1	1	2	2	4	1	4	1	4	1	4	-	4	4	3	-	
軍規MIL - J - 5161	MIL-J-5161	1	1	1	2	2	4	-	4	1	4	4	2	-	4	4	1	-	
牛奶	MILK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	
石灰乳	MILK OF LIME	1	-	1	4	4	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	-	-	
軍規MIL - L - 15016	MIL-L-15016	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	2	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - L - 15017	MIL-L-15017	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	2	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - L - 17331	MIL-L-17331	1	1	1	1	1	4	-	4	-	4	-	-	-	4	4	-	-	
軍規MIL - L - 2104	MIL-L-2104	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - L - 21260	MIL-L-21260	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-	
軍規MIL - L - 23699	MIL-L-23699	1	1	1	2	2	4	1	4	2	4	3	3	-	4	4	3	-	
軍規MIL - L - 25681	MIL-L-25681	1	1	1	2	2	1	-	4	2	1	2	3	-	2	2	2	-	
軍規MIL - L - 3150	MIL-L-3150	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	2	-	
軍規MIL - L - 6081	MIL-L-6081	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-	

科頓聚合物橡膠化學抵抗索引

Maxmold Polymer Co.,Ltd Fluid Compatibility Guide

	英文商品名 Product Name	AKRON	KATON	KATON	OIL	COLD	SOLVENT	KATON	SAFE	OZONE	Butyl	NeopreneR	Urethane	Teflon®	Styrene-Butadiene	Natural Rubber	Acrylic Rubber	Ethylene-Acrylic
	中文學名 Scientific Name	全氟化橡膠	高氟氟素橡膠	一般氟素橡膠	丁晴橡膠	氫化丁腈橡膠	三元乙丙膠	氟素抗鹼橡膠	矽橡膠	氟矽橡膠	丁基橡膠	氯丁橡膠	氨基甲酸乙酯橡膠	聚四氟乙稀	丁苯橡膠	天然橡膠	丙烯酸酯橡膠	乙丙烯酸橡膠
	國際標準 ASTM D1418 designations	FFKM	FEPM-E	FK1 FK2 FK3	NBR	HNBR	EPDM	FEPM-P FK5	VQM	FVQM	IIR	CR	AU	PTFE	SBR	NR	ACM	AEM
	成本等級 Cost level	1	2	3	5	3	5	2	4	2	4	5	3	3	5	4	3	4
	建議使用等級Media / Chemical Data	1 = Excellent (<10% Swell) 2 = Good (10-20% Swell) 3 = Poor (20-40% Swell) 4 = Not Recommended - = Insufficient Data																
相對基礎成本Basic Relative Cost	1 = Very high cost非常高價 2 = high cost 高價 3 = Median price 中高價格 4 = General price 一般價格 5= Low price 低價																	
軍規MIL - L - 6082	MIL-L-6082	1	1	1	1	1	4	-	3	1	4	2	1	-	4	4	1	-
軍規MIL - L - 6085	MIL-L-6085	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	4	3	-	4	4	2	-
軍規MIL - L - 6387	MIL-L-6387	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	4	1	-	4	4	2	-
軍規MIL - L - 7808	MIL-L-7808	1	1	1	2	2	4	1	4	2	4	4	4	1	4	4	2	-
軍規MIL - L - 7808A	MIL-L-7808A	1	1	1	2	2	4	1	4	2	4	4	4	-	4	4	2	-
軍規MIL - L - 7870	MIL-L-7870	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	2	-	4	4	1	-
軍規MIL - L - 9000	MIL-L-9000	1	1	1	1	1	4	-	4	2	4	2	3	-	4	4	1	-
軍規MIL - L - 9236	MIL-L-9236	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	4	2	-	4	4	2	-
軍規MIL - O - 3503	MIL-O-3503	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	2	-
軍規MIL - P - 27402	MIL-P-27402	-	-	-	2	2	1	-	4	-	1	2	-	-	2	-	-	-
軍規MIL - R - 25576	MIL-R-25576	1	1	1	1	1	4	1	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-
軍規MIL - S - 3136 I型燃料	MIL-S-3136 TYPE I FUEL	1	1	1	1	1	4	-	4	1	4	2	1	-	4	4	1	-
軍規MIL - S - 3136 II型燃料	MIL-S-3136 TYPE II FUEL	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	4	2	-	4	4	3	-
軍規MIL - S - 3136型三燃料	MIL-S-3136 TYPE III FUEL	1	1	1	2	2	4	-	4	2	4	4	2	-	4	4	3	-
軍規MIL-S-3136 TYPE IV OIL, HIGH SWELL	MIL-S-3136 TYPE IV OIL, HIGH SWELL	1	1	1	1	1	4	-	2	1	4	4	1	-	4	4	1	-
軍規MIL-S-3136 TYPE IV OIL, LOW SWELL	MIL-S-3136 TYPE IV OIL, LOW SWELL	1	1	1	1	1	4	-	3	1	4	1	1	-	4	4	1	-
軍規MIL-S-3136 TYPE V OIL, MEDIUM SWELL	MIL-S-3136 TYPE V OIL, MEDIUM SWELL	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	2	1	-	4	4	1	-
軍規MIL - S - 81087	MIL-S-81087	1	1	1	1	1	1	-	3	2	1	1	1	-	1	1	1	-
軍規MIL - T - 5624	MIL-T-5624	1	1	1	1	1	4	2	4	2	4	4	2	-	4	4	2	-
軍規MIL - T - 83133	MIL-T-83133	1	1	1	1	1	4	2	4	2	4	3	1	-	4	4	1	-
礦物油	MINERAL OILS	1	1	1	1	1	3	1	2	1	4	4	1	1	4	4	1	1
礦泉水	MINERAL WATER	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	-	1	1	1	-	-
混合酸腐蝕劑	MIXED ACID ETCHANTS	1	2	3	4	-	4	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
混合酸	MIXED ACIDS	1	1	3	3	3	1	-	2	1	1	1	4	-	1	1	4	-
MLO - 7277	MLO-7277	1	1	1	3	3	4	1	4	3	4	4	3	-	4	4	3	-
MLO - 7557	MLO-7557	1	1	1	3	3	4	1	4	3	4	4	3	-	4	4	3	-
MLO - 8200	MLO-8200	1	1	1	2	2	4	1	4	1	4	1	1	-	4	4	-	-
MLO - 8515	MLO-8515	1	1	1	2	2	4	1	4	1	4	1	1	-	4	4	3	-
MOBIL 24DTE	MOBIL 24DTE	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
MOBIL HF	MOBIL HF	1	1	1	1	1	4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
美孚SHC 500系列	MOBIL SHC 500 SERIES	1	1	1	3	3	4	-	2	2	4	2	2	-	-	-	1	-
美孚SHC 600系列	MOBIL SHC 600 SERIES	1	1	1	3	3	4	-	3	2	4	2	1	-	4	-	1	-
美孚THERM 600	MOBIL THERM 600	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
美孚 VELOCITE C	MOBIL VELOCITE C	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
美孚汽油 WA200 ATF	MOBILGAS WA200 ATF	1	1	1	1	1	4	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
美孚齒輪油600系列	MOBILGEAR 600 SERIES	1	1	1	3	3	3	-	1	1	3	1	2	-	4	4	1	-
美孚齒輪油SHC ISO系列	MOBILGEAR SHC ISO SERIES	1	1	1	3	3	3	-	1	1	3	2	2	-	4	4	1	-
美孚滑脂HP機油	MOBILGREASE HP	1	1	1	2	2	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
美孚高溫超導	MOBILGREASE HTS	1	1	1	2	2	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-
美孚SM機油	MOBILGREASE SM	1	1	1	2	2	4	-	2	1	4	2	1	-	4	4	1	-